

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ****РОСОРГТЕХСТРОМ**Общество с ограниченной ответственностью
РОСОРГТЕХСТРОМ

620144, г. Екатеринбург
ул. Уктусская, 10 офис, 16
тел./факс: (343)257-63-01
e-mail: labstroy@bk.ru
сайт labstroy.com

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21СЛ81
до 04.10.2016 г.
Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИЛ Росоргтехстром



Е.Н. Савинкина
16 августа 2016 г.

П Р О Т О К О Л**испытаний образцов продукции****№ 4575-ИЛ-08-16 от « 18 » августа 2016 г.**Основание для проведения испытаний: Договора № 58 от 26.07.2016 г.Наименование продукции: Фольгоизол марок ФК и ФГ ГОСТ 20429-84.Заказчик: ООО «Рифей», 620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 45. ИНН 6670311394.
(наименование, адрес, страна)Дата и место отбора образцов: 02.08.2016г., ООО "Промэкс", 623270,
Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Водосточная, д. 27а

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах: образцы для каждой марки: 1 м рулона;
100×100 мм – 12 шт.; 15×20 мм – 3 шт.; 100×500 мм – 3 шт.; 150×150 мм –
3 шт.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Методика испытаний: ГОСТ 2678-94

(шифры ИД, наименование методик)

Дата испытаний образцов: с 02.08.2016 г. по 18.08.2016 г.

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ «Росоргтехстром».

1. Методика испытаний:

- 1.1 ГОСТ 2678-94 – определение водопоглощения, массы вяжущего, температуры размягчения вяжущего, температуры хрупкости вяжущего, гибкости, теплостойкости, водонепроницаемости.
3. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний: рулонный кровельный (ФК) и гидроизоляционный (ФГ) материал чёрного цвета. Производитель – ООО «Промэкс».
4. Применяемое при испытаниях оборудование и средства измерений, классы точности и пределы измерений

Таблица 1

Наименование, марка, зав. номер прибора	Класс точности или погрешность	Предел измерений СИ	Дата очередной поверки
1. Шкаф сушильный	1 °C	350 °C	12.08.2017 г.
2. Весы аналитические	0,01 г	0-500 гр.	17.02.2017 г.
3. Штангенциркуль № 60502480	0,05 мм	0-150 мм	12.07.2017 г.
4. Рулетка № 119	1 мм	0-5000 мм	12.10.2016 г.
5. Морозильная камера с холодильным агрегатом «Danfos ЕКС 301», № 2137	1 °C	-30 °C	12.08.2017 г.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2 – Физико-механические показатели фольгонизола ФК


№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение ГОСТ 20429-84	Фактическое значение
1	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,5	0,5
2	Масса вяжущего, г/м ² , не менее	2000	4060
3	Температуры размягчения вяжущего, К (°C), не менее	393 (120)	120
4	Температура хрупкости вяжущего, К(°C), не выше	248 (-25)	-25
5	Гибкость	При изгибании образца материала на брус с закруглением радиусом (25,0±0,2) мм при температуре не выше 258 К (минус 15 °C) на слое вяжущего не должно быть трещин и отслоения вяжущего от фольги	После выдержки в течение 2 часов при температуре минус 15 °C при изгибании образцов на брус трещины и отслоения отсутствуют
6	Теплостойкость	При испытании образца при температурах (373±1)K [(100±1)°C] в течение не менее 2 ч не должно быть вздутий, следов перемещения вяжущего	После выдержки в течение 2 часов при температуре 100 °C вздутия и следы перемещения вяжущего на образцах отсутствуют
7	Водонепроницаемость	При давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см ²) в течение не менее 72 ч	При испытании при давлении 0,001 МПа в течение 72 часов на поверхности образцов вода не появилась

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение ГОСТ 20429-84	Фактическое значение
8	Ширина полотна, мм	(960-1020) ± 3	996
9	Внешний вид	Слой битумно-резинового или битумно-полимерного вяжущего должен быть нанесен по всей поверхности полотна сплошным слоем. Полотно фольгоизола не должно иметь трещин, проколов, разрывов, дыр. Полотно в рулоне не должно быть слипшимся	Соответствует

Таблица 3 – Физико-механические показатели фольгоизола ФГ

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение ГОСТ 20429-84	Фактическое значение
1	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,5	0,4
2	Масса вяжущего, г/м ² , не менее	2000	4860
3	Температуры размягчения вяжущего, К (°C), не менее	413 (140)	145
4	Температура хрупкости вяжущего, К (°C), не выше	258 (-15)	-18
5	Гибкость	При изгибании образца материала на брус с закруглением радиусом (25,0±0,2) мм при температуре не выше 258 К (минус 15 °C) на слое вяжущего не должно быть трещин и отслоения вяжущего от фольги	После выдержки в течение 2 часов при температуре минус 15 °C при изгибании образцов на брус трещины и отслоения отсутствуют
6	Теплостойкость	При испытании образца при температурах (383±1)K [(110±1)°C] в течение не менее 2 ч не должно быть вздутий, следов перемещения вяжущего	После выдержки в течение 2 часов при температуре 110 °C вздутия и следы перемещения вяжущего на образцах отсутствуют
7	Водонепроницаемость	При давлении не менее 0,2 МПа (2,0 кгс/см ²) в течение не менее 72 ч	При испытании при давлении 0,2 МПа в течение 72 часов на поверхности образцов вода не появилась
8	Ширина полотна, мм	(960-1020) ± 3	999
9	Внешний вид	Слой битумно-резинового или битумно-полимерного вяжущего должен быть нанесен по всей поверхности полотна сплошным слоем. Полотно фольгоизола не должно иметь трещин, проколов, разрывов, дыр. Полотно в рулоне не должно быть слипшимся	Соответствует

Руководитель испытаний  П.Ю. Можяев

Техник-испытатель  Г.А. Итыков



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

ОРГТЕХСТРОМ

Общество с ограниченной ответственностью
ОРГТЕХСТРОМ

620144, г. Екатеринбург,
ул. Уктусская, 10, к. 16
тел./факс: (343)257-63-01
e-mail: labstroy@bk.ru
сайт labstroy.com

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AM72

от 26.09.2016 г.



ПРОТОКОЛ

испытаний образцов продукции

№ 120-ИЛ-05-17 от « 12 » мая 2017 г.

Основание для проведения испытаний: Договора № 30 от 24 марта 2017г.

Наименование продукции: Материал рулонный кровельный и гидроизоляцион-
ный фольгоизол ТУ 23.99.12-001-36401677-2017.

Заказчик: ООО "Рифей", 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Карла Либкнехта, д.22, оф. 45. ИНН 6670311394.

(наименование, адрес, страна)

Дата и место отбора проб: 10 мая 2017г., Склад готовой продукции.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых пробах: Материал рулонный кровельный и гидро-
изоляционный фольгоизол - 1 рулон.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Методика испытаний: ГОСТ 2678-94.

(цифры ИД, наименование метода)

Дата испытаний образцов: с 10.05.2017 г. по 12.05.2017 г.

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории «Оргтехстром».



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ47.Н00961

Срок действия с 22.08.2016 по 22.08.2019

№ 2180221

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ RA.RU.10СЛ47 от 21.07.2016
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОС «УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
Россия, 620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28Д, оф. 210, 211
тел./факс (343) 374-52-88, 375-17-71; e-mail: uralsertif@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фольгоизол
Выпускается по ГОСТ 20429-84.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 7451

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 20429-84

код ТН ВЭД России:

6807 10 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Промэкс»
623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, д. 27а
Тел./факс (343) 221-31-64; ИНН 6679076272

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Рифей»
620075, Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 45
Тел./факс (343) 344-81-40; ИНН 6670311394

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4575-ИЛ-08-16 от 18.08.2016 ИЦ «Росорттехстром», г. Екатеринбург, № РОСС RU.0001.21СЛ81 до 04.10.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

А.А. Грачев

инициалы, фамилия

Эксперт

И.И. Македонский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ47.Н01057

Срок действия с 17.05.2017 по 16.05.2020

№ 0035764

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ RA.RU.10СЛ47 от 21.07.2016
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОС «УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
Россия, 620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28Д, оф.210, 211
тел./факс (343) 374-52-88, 375-17-71; e-mail: uralsertif@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный ФОЛЬГОИЗОЛ.
Выпускается по ТУ 23.99.12-001-36401677-2017
Серийный выпуск

код ОК

23.99.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.99.12-001-36401677-2017, п.п. 1.3.3, 1.3.4

код ТН ВЭД

6807 10 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Промэкс»
623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, д. 27а
ИНН 6679076272

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Рифей»
620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 45
Тел./факс (343) 344-81-40, 221-31-64

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 120-ИЛ-05-17 от 12.05.2017 ООО «Оргтехстром» ИЛ «Оргтехстром»,
г. Екатеринбург, № RA. RU.21AM72 от 26.09.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

А.А. Грачев

инициалы, фамилия

И.С. Егоров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации